

Date d'établissement : 08/10/2009  
Date de mise à jour : 26/02/2010  
Version : 02

## FICHE TECHNIQUE

# ALUN DE POTASSE

### **DOMAINES D'UTILISATION :**

Préparation des enduits et badigeons à la chaux.

### **CARACTÉRISTIQUES :**

Fixateur naturel en poudre favorisant la bonne tenue des pigments.

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- $\text{Al}_2\text{O}_3$  : 10.6%
- $\text{Fe}_2\text{O}_3$  : 0.0087%
- $\text{K}_2\text{O}$  : 10.1%
- $(\text{SO}_4)_3\text{Al}_2$  : 36.2%
- $\text{SO}_4\text{K}_2$  : 18.0%

- **Humidité :** 6.2%
- **Résidu insoluble :** 0.12%

### **PRÉPARATION :**

Pour la préparation d'un badigeon à la chaux, dissoudre 100 g d'**Alun de potasse** pour 200 g d'eau.

### **DILUTION ET NETTOYAGE :**

A l'eau.

### **CONSERVATION :**

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.