



"Kronolux MDF Diffusion" est un panneau résistant à l'humidité, c'est un panneau de fibres de densité moyenne et de colle synthétique conçu pour le secteur de la construction du bâtiment.



#### **COMPOSANTS:**

Les panneaux Kronolux MDF Diffusion ont une épaisseur de 16 mm, ce sont des panneaux de fibres de densité moyenne. Nous utilisons pour ce faire exclusivement des bois résineux et de la colle de type PMDI. Nous utilisons également un type d'émulsion (wax) qui rendent les panneaux hydrofuges.





Epaisseur et dimensions /

Kronolux MDF Diffusion	Dimensions (mm)	Epaisseur (mm)
Panneaux rainures et languettes	2500 x 625	16
et languettes sur	2500 x 1250	16
4 côtés		
Autre format sur	2500 x 1250	16
demande	2800 x 1250	16
	2650 x 1247	16
	2800 x 1247	16

Emballage de 55 panneaux par palette /



#### **Technische Daten**

			Z - 9.1 - 513
Kronolux MDF Diffusion			Z - 9.1 - 551
Données techniques	Norme	Unité	Epaissseur 16 mm
Masse volumique	EN 323	kg/m³	555 +/- 20
Résistance à la flexion	EN 310	N/mm²	<u>≥</u> 18,0
Module d'élasticité	EN 310	N/mm²	<u>≥</u> 1800
Cohésion interne	EN 319	N/mm²	≥ 0,31
Gonflement en épaisseur	EN 317	%	≤ 5,0
Tolérance en épaisseur	EN 324 - 1	mm	+/- 0,5
Format / Equerrage	EN 324 - 1	mm	+/ - 3,0
Tolérance d'euerrage	EN 324 - 2	mm / m	2.0
Stabilité dimensionnelle	EN 318	%	0.035
par % d'humidité relative			
Humidité	EN 322	%	8 +/- 4
Classe d'émission de formaldéhyde	EN 120	E1	
Caracteristiques physiques			
Classe de résistance au feu	DIN 4102 - B2	B 2	
Coefficiant de transmission de chaleur	DIN 4108 - 5	$\lambda = 0.09 \text{ W/ (m* K)}$	
Facteur différentiel de résistance à la			
vapeur	DIN 52615	$\mu = 10$	
Colle	colle exempte de molécule de formaldéhyde		
Surfaceholux MDF Diffusion	non poncé		



Les panneaux à diffusion ouverte sont selon les instituts de certification du bâtiment allemands peuvent être utiliser dans différentes applications. z-9.1-513 & z-9.1-551. Panneaux muraux porteurs, support de contreventement, support d'isolation, montage extérieur.







Les panneaux Kronospan MDF Diffusion permettent aux murs porteurs de supporter des charges plus importantes mais aussi de répartir sur une surface plus importante les efforts à supporter.







Pour toutes les utilisations extérieures, les panneaux MDF Diffusion conviennent et correspondent selon la norme de classement des bois à la norme 100.

Cette application convient parfaitement pour les façades avec bardage ou **pour tous autres types de vide ventilé**.

En application de toiture, le panneau MDF Diffusion convient parfaitement car il augmente la résistance statique, il joue un rôle de couche de protection et permet également de se mouvoir sur la toiture lors de la mise en œuvre.










Le panneau MDF Diffusion peut supporter jusqu'à 100 kg (poids d'un homme) dans le cadre d'une application sur des supports espacés de 800 mm.





#### Avantages du panneau MDF Diffusion:

- certifié par l'institut technique de construction allemand
   Z-9.1-513 & Z-9.1-551
- augmente la résistance statique des murs
- le profil rainure/languette augmente l'étanchéité des assemblages
- peut être utiliser en sous-toiture
- augmente la respiration de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment
- facteur différentiel de résistance à la vapeur  $\mu = 8/10$
- la performance de perméabilité est de 0,16m pour un panneau de 16 mm d'épaisseur
- bon coefficiant de transmission de chaleur  $\lambda = 0.09 \text{ W/mK}$










Aptitude de diffusion du panneau Kronolux MDF Diffusion

On définit la diffusion par le transport de vapeur d'eau entre l'extérieur du bâtiment (pression faible) et l'intérieur du bâtiment (pression plus importante). La vapeur d'eau aura donc tendance à aller de l'intérieur vers l'extérieur.



Example:

Diffusion d'eau pour un mur extérieur




Diffusion faible (OSB)contre diffusion totalement fermée (PE film)

Quand on utilise un Film PE cela ne sert qu'a rendre hermétique le bâtiment contre toute diffusion mais ne joue en aucun cas de rôle statique. Par contre, le film PE doit toujours être mis à l'intérieur de la construction.

Les panneaux Kronospan OSB peuvent être utiliser en diffusion faible grâce à la valeur élevée du facteur  $\mu$  situé entre 300-500.

Si on utilise que des panneaux OSB, il faut absolument obtenir une étanchéité de 100 % par l'utilisation de Film PE à l'intérieur de la construction.






Kronolux MDF diffusion ( extérieur)  $\mu = 8/10$ 

Kronolux OSB (intérieur)  $\mu = 300-500$ 

La construction idéale pour un bâtiment à ossature bois est de combiner les matières premières pour assurer une longue et saine vie au bâtiment.

On ne peut pas prendre ce schéma comme référence standard sans au préalable avoir consulter un bureau d'étude pour calculer les différentes performances des matériaux utilisés.


















La convection de vapeur d'eau doit être absolument évité à l'intérieur de la construction.

La convection de vapeur d'eau se définit comme étant le transport de vapeur d'eau de l'intérieur vers l'extérieur d'un bâtiment quand la construction n'est pas étanche.

La convection est seulement possible lorsque des joints ouverts sont présents.


Il faut impérativement s'assurer que toutes les connections entre les panneaux soient fermées en utilisant des bandes adhésives adaptées à cet effet.

Cela est valable aussi pour les panneaux rainurés et languettés qui ne procurent pas une étanchéité suffisante pour éviter toute convection.






Par contre à l'extérieur du bâtiment pour le panneau MDF Diffusion, le profil rainure et languette suffit à empêcher l'entrée d'air à l'intérieur de la construction, sans ce profil, il faudra aussi utiliser une bande adhésive adaptée.





Exemple d'une construction à diffusion ouverte avec nos panneaux MDF Diffusion et OSB





Nos panneaux MDF Diffusion sont conçus pour une construction étanche et ouverte à la diffusion de l'intérieur vers l'extérieur avec différents revêtements possibles :



- Crépis sur vide ventilé (demande une validation du CTB)
- Lattage sur vide ventilé
- Couverture en briques ou briques de parement.









**OBJECT:** Kronolux MDF Diffusion


DATE: 2006/11/21

AUTHOR: A.Loscheider



Les panneaux Kronolux MDF
Diffusion doivent être installé sur un
toît dont la pente doit être ≥ 16°, si
la pente est inférieure il faudra
utiliser un film PE à diffusion
ouverte pour éviter les stagnations
d'eau.

Dans le cas de toitures avec beaucoup d'accidents ou de fioritures architecturales du type chien-assis. Il faudra alors prévoir d'utiliser des bandes adhésives ou des films PE adaptés pour éviter toute infiltration d'eau.





Les panneaux MDF Diffusion en toiture doivent être appliquer en commencant par le bas de la pente du toît avec le profil mâle dirigé vers le haut de la pente.

Les tampons situés sur les panneaux MDF Diffusion doivent impérativement être appliqués vers la face intérieure du bâtiment

Les panneaux MDF Diffusion ne peuvent être utiliser en débordement de la toiture, à l'avant toît.

Dans le cas d'un avant toît, on utilisera du bois massif ou de l'OSB.



AUTHOR: A.Loscheider

OBJECT: Kronolux MDF Diffusion DATE: 2006/11/21




Secteur probématique pour les combles non-isolés.

Pour obtenir une isolation optimale, il faut isoler les combles jusqu'à la faîtière du toit.

Pour les combles non chauffés mais isolés, il faut veiller à maintenir une aération dans le cas d'utilisation des panneaux MDF Diffusion.

Il est possible d'avoir un point de rosée (condensation)à l'extérieur du bâtiment quand la différence de température entre l'extérieur et l'intérieur est trop importante.



Consignes à respecter absolument :

- aération des combles.
- aération de la faîtière.