

### Innotop Peinture sol-silicate pour l'intérieur



#### 1. Description

Peinture minérale, prête à l'emploi, à base d'un double liant sol-silicate pour l'intérieur selon la norme NFT 30808 Famille I, Classe 1b1 (parts organiques < 5%).

#### 2. Destination

Destinée aux surfaces telles que les murs intérieurs et les plafonds. KEIM INNOTOP peut être appliquée en travaux neufs ou en rénovation dans le domaine du logement ou du tertiaire. Pour égaliser les supports présentant des irrégularités de structure, il existe une version garnissante INNOTOP GROB en blanc. KEIM INNOTOP peut être appliquée sur tous types de supports intérieurs. Ne pas appliquer sur les surfaces présentant des traces de sel, sur les anciennes laques ainsi que sur le bois.

#### 3. Propriétés

- Pouvoir couvrant exceptionnel
- Aspect homogène de la surface
- Très grande facilité d'application
- Economique (faible consommation)
- Excellente perméabilité à la vapeur d'eau
- Sans tension
- Excellent profil écologique
- Aspect minéral profond
- Sans solvants et sans plastifiants
- Excellentes propriétés sanitaires
- Incombustible (classe A2-s1-d0 selon la norme NF EN 13501-1, cf. rapport de classement de réaction au feu)
- **Disponible en blanc uniquement.**

#### Caractéristiques techniques :

- Densité (à 20°C) : env. 1,45
- pH : env. 11
- Diffusion en équivalence de couche d'air :  $S_d \leq 0,01$  m (soit :  $V > 2000g/(m^2 \cdot j)$ ).

#### Classification selon la norme NF EN 13300

- Brillant spéculaire à 85° (selon la norme ISO 2813) : classe « extra mat »
- Granulométrie maximale (selon la norme EN 21524) : fin
- Rapport de contraste (pouvoir couvrant) (selon la norme ISO 6504-3 pour un rendement de 6 m<sup>2</sup>/L) : classe 1
- Résistance à l'abrasion humide (selon la norme EN ISO 11998) : classe 3, correspond à « lavable » selon la norme DIN 53778).

#### 4. Application du produit

##### Préparation du support et mise en œuvre :

Les supports doivent être propres, sains, secs et solides. Éliminer les particules non adhérentes, poussières, efflorescences, graisses, algues et mousse par grattage, brossage ou par tout traitement adapté. La température ambiante et celle du subjectile doivent être supérieures à 5°C pendant l'application et le séchage.

Les rebouchages au plâtre ne nécessitent pas de traitement particulier. Pour un résultat optimal, particulièrement en présence de conditions d'éclairage défavorables, il est recommandé d'appliquer une impression de KEIM SOLIPRIM. Les surfaces exposées aux lumières rasantes feront l'objet d'un soin particulier en ce qui concerne la préparation des fonds et dans le choix de l'outillage.

KEIM INNOTOP peut être appliquée à la brosse, au rouleau ou par projection Airless (buse 0,64 mm ou 0,025 pouces ; voir la FT relative à la « technique Airless » pour de plus amples informations). Diluer uniquement à l'eau.



**Première couche :**

Diluer 10 L de KEIM INNOTOP ou de KEIM INNOTOP GROB avec 1 L d'eau propre maxi.

**Couche de finition :**

KEIM INNOTOP non diluée.

**Temps de séchage :**

Environ 6 heures entre les 2 couches dans des conditions climatiques normales (20°C et 65 % d'hygrométrie).

**Consommation :**

Sur une surface lisse : env. 0,125 - 0,150 L/m<sup>2</sup> par couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en œuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

**Nettoyage des outils :**

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

**5. Conditionnement**

Seau de 5 L et de 15 L.

**6. Stockage**

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +35°C.

Ne pas exposer en plein soleil ou à la chaleur.  
Bien refermer les emballages entamés.

**7. Destruction**

Code CED : 08 01 12.

Ne recycler que les emballages vides.

**8. Consignes de sécurité**

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de sécurité du produit.

**EDITION SEPTEMBRE 2014**

La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition. Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques.