

Date d'établissement : 08/10/2009

Date de mise à jour : 26/02/2010

Version : 02

FICHE TECHNIQUE

ALUN DE POTASSE

DOMAINES D'UTILISATION :

Préparation des enduits et badigeons à la chaux.

CARACTÉRISTIQUES :

Fixateur naturel en poudre favorisant la bonne tenue des pigments.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

- Al_2O_3 : 10.6%
- Fe_2O_3 : 0.0087%
- K_2O : 10.1%
- $(\text{SO}_4)_3\text{Al}_2$: 36.2%
- SO_4K_2 : 18.0%

- **Humidité :** 6.2%
- **Résidu insoluble :** 0.12%

PRÉPARATION :

Pour la préparation d'un badigeon à la chaux, dissoudre 100 g d'**Alun de potasse** pour 200 g d'eau.

DILUTION ET NETTOYAGE :

A l'eau.

CONSERVATION :

Stocker dans son emballage d'origine, fermé, au sec et au frais.

AVIS IMPORTANT Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.