

## DÉFI nature

### DOMAINES D'UTILISATION

Peinture intérieure murs et plafonds.

### CARACTÉRISTIQUES

Naturelle à base d'huile végétale issue de ressources renouvelables.

Monocouche, aspect velouté, sans odeur, sans solvant, sans COV, microporeuse, séchage sans siccatifs.

Facile d'application, lavable après durcissement à cœur du film, soit environ après 1 mois de séchage.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Masse volumique** : 1,4 kg / litre.
- **Extrait sec** : 50% environ.
- **pH** : 8,9.

### COMPOSITION

Huile végétale issue de ressources renouvelables, farine de marbre, talc. Adjuvants : 2%.

Pigments minéraux suivant coloris.

### TEINTES

Blanc ou selon nuancier **Défi nature**.

Toutes les couleurs sont miscibles entre elles.

**Défi nature** peut être teintée avec des pâtes pigmentaires et colorants universels.

### MATÉRIEL

Brosse, rouleau (poils 10/12 mm), pistolet pneumatique ou airless.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

Idéalement les supports sont sains, secs et propres.

- **Plaque de plâtre cartonnée, plâtre et crépis minéraux, Fermacell, papier ingrain** : appliquer une sous-couche d'impression. Il est possible de diluer **Défi nature** Blanc mat avec 20% d'eau pour l'utiliser en sous-couche.

- **Anciennes peintures compatibles, bois exempt de tanin** : mater en ponçant légèrement puis rincer et laisser sécher avant d'appliquer **Défi nature**.

### APPLICATION

Température de la pièce : 10° C à 30° C.

Bien remuer la peinture avant utilisation.

La peinture est sèche au toucher après environ 1h30\*.

La première couche est recouvrable mouillée sur mouillé ou après 24h\* de séchage.

Pour les plafonds et en sous-couche, préférer le Blanc mat.

\*Temps variable selon les conditions climatiques et le taux d'humidité.

### ASPECTS DE FINITION

Velouté ou mat pour **Défi nature** Blanc mat.

Si la peinture est amenée à être en contact direct avec des projections d'eau, la protéger après séchage à cœur avec notre **Cire Carnaubex**.

### RENDEMENT

Environ 0,1 litre par m<sup>2</sup> pour une couche (25 m<sup>2</sup> avec 2,5 litre de **Défi nature**).

**Qualité professionnelle** : très bon pouvoir masquant et opacifiant 10 à 12 m<sup>2</sup>/litre selon la norme ISO 6504/1 (exigence Ecolabel : 8 m<sup>2</sup>/litre).

### DILUTION ET NETTOYAGE

À l'eau.

### ENTRETIEN

Lavable après environ 1 mois de séchage (sec à cœur).

Lessivable selon la norme EN ISO 11998.

### CONSERVATION

Stocker 6 mois à 1 an hors gel dans son emballage d'origine fermé.

### AVIS IMPORTANT

Les indications fournies sont basées sur l'état de nos connaissances relatives aux produits concernés et ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part. Il appartient à l'utilisateur d'effectuer des essais préalables avant utilisation et de prendre les précautions de sécurité nécessaires.