

# MORTIER D'ARGILE

**PRÊT À L'EMPLOI**

LE SITE DE PRODUCTION DU MORTIER D'ARGILE ARGILUS SE SITUE À 300 M DES CARRIÈRES D'ARGILE. NOS TERRES SONT EXTRAITES AVEC LE PLUS GRAND SOIN ET PAR NOS PROPRES MOYENS. L'ENSEMBLE DU PROCESS DE FABRICATION EST ASSURÉ PAR LA SOCIÉTÉ ARGILUS.

## UTILISATION

Le MORTIER d'argile ARGILUS est un produit prêt à l'emploi destiné à la mise en oeuvre des Briques de Terre Crue. Il s'applique uniquement à l'intérieur de l'habitat.

## QUALITÉS

Le MORTIER d'argile ARGILUS a pour principale qualité sa composition naturelle. Son application est très facile et à la portée de tous.

## COMPOSITION

Argile extra-fine séchée, broyée et tamisée (Carrières ARGILUS en Vendée), sable 0/1 et 0/4

## CONDITIONNEMENT / CONSOMMATION

SAC PAPIER de 25 Kg / 1 SAC DE 25KG = 1 m<sup>2</sup> environ (pour des joints de 1 cm maximum)

## PRÉPARATION / APPLICATION

Le MORTIER d'argile ARGILUS sert exclusivement à la mise en oeuvre de Briques de Terre Crue (BTC). Il se prépare au malaxeur ou à la bétonnière et s'applique à l'aide d'une simple truelle.

**ATTENTION : il faudra respecter scrupuleusement les quantités d'eau à ajouter (6 à 7 Litres environ pour un sac de 25 Kg) et ne surtout pas humidifier les BTC.**

Afin d'assurer une application de qualité des BTC, il est conseillé de réaliser la mise en oeuvre en 2 étapes :

- 1) montage du mur en BTC à l'aide du mortier
- 2) une fois le mur sec, réalisation des joints au pochoir ou à la truelle "langue de chat" (avec le même mortier)


Afin d'éviter un tassement des joints en pied de mur, l'applicateur veillera à maçonner uniquement une hauteur maximale de 1,5 mètre / jour.

TEMPS DE SÉCHAGE : définitif après environ 72 H

**EN CAS DE NON RESPECT DE CES CONSIGNES, LE FABRICANT NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE MIS EN CAUSE.**

## RECOMMANDATIONS FABRICANT

### TEMPÉRATURE



PRODUIT À  
UTILISER  
ENTRE 10° ET 25°

### STOCKAGE



CONSERVER LE SAC  
FERMÉ DANS UN LOCAL  
PARFAITEMENT SEC À  
TEMPÉRATURE AMBIANTE

### MANUTENTION



TOUJOURS PLIER  
LES GENOUX ET  
NE PAS SE PENCHER

### EAU



RESPECTER  
SCRUPULEUSEMENT  
LES QUANTITÉS  
D'EAU À AJOUTER

Fabriqué en  
**FRANCE**

