



LINEA Peinture temporaire auto-éliminable

Référence : 473 99-- --05

Edition : juin 2021

PRÉSENTATION :

Peinture naturelle temporaire biodégradable et auto éliminable pour marquage événementiel (foires, courses, comices), publicités, manifestations artistiques, land art, street art, happening, performance, etc...

Composition: glycérine, amidon, charges minérales (baryte, carbonate de calcium, sable), eau, agent de conservation.

TEINTES ET CONDITIONNEMENTS :

Blanc et teintes standard en 1 et 5kg - noir, Ral 1017, 1023, 2010, 3013, 4006, 5017, 6010, 6018.

Autres teintes : nous consulter - liste des teintes déjà réalisées et validées sur demande.

Toutes les teintes ne sont pas réalisables. Certaines sont approchantes.

PRINCIPALES QUALITÉS :

Sans danger pour la nappe phréatique, ne pollue ni les végétaux ni les sols.

Biodégradable - Sans COV de synthèse ni dérivés de pétrole

Auto éliminable en 6 à 8 semaines sur support horizontal exposé aux intempéries ou instantanément par lavage HP ou simple brossage manuel à l'eau. - NB : sur support couvert ou protégé, l'auto-élimination est évidemment impossible.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES, PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Marquage événementiel, art éphémère (street art, land art, performance, body art)

Ne pas appliquer par temps menaçant en extérieur non couvert sans s'être assuré d'avoir un créneau de 3 à 4 jours sans pluie.

Bâcher si besoin la création artistique. Les conditions météo atypiques (orage, grêle), un trafic très intense, ou a fortiori l'association des deux conditions peuvent nuire à la durée de vie de l'application.

NB: sur support poreux, pour éviter tout "spectre" résiduel, appliquer une 1ère couche de neutre avant la ou les teintes

Les informations données sur la fiche technique sont basées sur notre expérience et l'état actuel de nos connaissances. L'utilisateur doit effectuer lui-même un test préalable sur le support. Compte tenu des nombreux facteurs extérieurs impactant la durée de vie de ce produit temporaire, nous ne garantissons aucune durée de tenue.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT A 20°C :

Viscosité	Densité NFT 30020	Point Eclair	Extrait sec en poids	C.O.V. naturels
Thixo Brookfield 3000 mpas	env. 1,5	NC	51%	Valeur limite UE (cat i):140g/l COV Ce produit contient max:1g/l COV

CONSERVATION : 1 an en emballage d'origine non ouvert (température > 5°C et < 30°C).

Passé ce délai, procéder avant utilisation à un contrôle visuel et olfactif après avoir homogénéisé le produit.

RENDEMENT : 4 à 5m²/kg en moyenne

SECHAGE A 20°C : Sec au toucher : 30mn - Manipulable, circulaire léger : 6 à 12 h selon l'épaisseur déposée.

MISE EN ŒUVRE :

Prêt à l'emploi en application à la brosse, au rouleau - Diluer à 5 ou 10% d'eau au pulvérisateur.

Rincer le matériel à l'eau savonneuse

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ : Fiche de données de sécurité disponible sur : derivery.fr

LABORATOIRES



peintures, lasures, huiles dures

par Nature.