

Primaire de vulcanisation EPDM-TPO pour membrane EPDM Systems, bandes adhésives, joints double face

Fiche d'information produit

Description	Le primaire de vulcanisation EPDM-TPO est appliqué sur la membrane <i>EPDM SYSTEMS</i> afin d'activer la colle butyle des bandes adhésives ou des joints double face pour créer un processus de vulcanisation. Ce produit dispose d'une fiche sécurité spécifique, conformément à la réglementation (EU) No. 1907/2006 (REACH).
Code article	

Caractéristiques	Unités	Résultat
Densité	g/cm ³	0,79
Point d'éclair	°C	-18
Point d'ébullition	°C (°F)	98
Solvant	%	Toluène (25-40%), diméthylpentane (25-40%)
Couleur		
Consommation	L/M ²	0,04
Conditionnement	L	0,94 – 2,82
Date limite d'utilisation (DLU)		Indiquée sur l'emballage

Indications de pose

Avant utilisation, secouer le bidon en le retournant.
Appliquer le primaire sur la membrane *EPDM SYSTEMS* à l'aide d'un grattoir ou d'un petit rouleau.
Laisser sécher 5 à 10 mn suivant la température et le taux d'humidité extérieure.
Retirer le film plastique de la bande périmétrique.
Avancer la membrane EPDM, la bande adhésive et les joints double face puis maroufler.