



FICHE TECHNIQUE

KEIM SOLIPRIM

1. DESCRIPTION

KEIM Soliprim est un régulateur d'absorption spécifique dédié à la gamme intérieur des peintures KEIM, formulé à partir de sol de silice et d'hydrosol.

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Soliprim est adapté pour :

- Homogénéiser l'absorption des supports minéraux ou organiques, des anciennes peintures bien adhérentes ou bien des supports mixtes.
- Fixer et consolider les supports farinants ou pulvérulents
- Optimiser le rendu des surfaces peintes, en particulier dans le cadre de travaux de surfaces soumises à une source de lumière rasante.

3. PROPRIÉTÉS

- Base du liant : sol de silice et hydrosol
- Régulateur d'absorption
- Très bon agent fixant
- Excellente adhérence
- Grande profondeur de pénétration
- Perméable à la vapeur d'eau, microporeux
- Effet minéralisant
- Sans ajout de solvants organiques
- Sans odeur

Caractéristiques techniques :

- Densité : environ 1,0 - 1,1
- Indice Sd : <0,01m
- pH : environ 9
- Part organique : <5%

Teinte :

Légèrement laiteux

4. APPLICATION DU PRODUIT

Préparation des fonds :

Les supports seront conformes aux prescriptions du DTU 59.1. Ils doivent être propres, sains, secs et non gras. Appliquer KEIM Soliprim de préférence non dilué à la

brosse. L'application mécanisée ou semi-mécanisée à basse pression ou au rouleau est possible. Éviter le rendu brillant. Sur les supports très absorbants, il est possible d'appliquer KEIM Soliprim en deux passes frais dans frais.

Remarque :

KEIM Soliprim ne doit pas être utilisé en tant que diluant pour les systèmes de peintures et de lasures KEIM, ni pour aucun autre produit concurrent.

Conditions d'application :

Température ambiante et du support supérieure à 5°C.

Temps de séchage :

Respecter un temps d'attente minimum de 6 heures entre l'impression régulatrice de fond et la sous-couche du système KEIM suivant.

Consommation :

Pour une impression sur support lisse et en fonction de son absorption : environ 0,1 - 0,2 L /m² de KEIM Soliprim.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption, de la technique de mise en oeuvre et devront être déterminées avec exactitude par essais sur chantier.

Nettoyage du matériel :

Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

5. CONDITIONNEMENT

Bidon plastique de 5 L et 20 L.

6. STOCKAGE

Sous abri, 12 mois en emballage d'origine non ouvert, à une température ambiante.

Tenir éloigné de toute chaleur et du rayonnement direct du soleil.



7. DESTRUCTION

Code CED : 08 01 11*.

Ne recycler que les emballages vides.

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc.) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide. Se protéger les yeux et la peau des éclaboussures. Tenir hors de portée des enfants.

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

9. CERTIFICATIONS ET LABELS

KEIM Soliprim est conforme au Protocole AFSSET 2009 qui permet d'apposer un étiquetage A+ et caractérise les produits qui préservent la qualité de l'air intérieur grâce à une faible émission de COV.



Les renseignements techniques qui figurent dans cette fiche ne peuvent en aucun cas se substituer à un descriptif précis établi par nos services techniques. Les informations délivrées sont le fruit d'un travail de développement approfondi et de nos retours d'expérience de chantiers. Nos recommandations écrites et orales, ont pour objectif de soutenir les utilisateurs dans leur choix de produits et n'ont aucune valeur contractuelle. Elle ne dispensent en aucun cas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'informer avec attention au sujet du caractère approprié de nos produits à une utilisation prévue. Les règles de l'Art et DTUs en vigueur devront être respectés. Les modifications liées à l'amélioration des produits ou à leur application nous sont réservées. La présente fiche annule et remplace toute édition antérieure. Il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier qu'il s'agit bien de la dernière édition.