

COLLE ADHESIVE ACRYLIQUE

SUPPORT DE BASE :

Panneaux de particules ou OSB3.

PREPARATION DES SUPPORTS :

Ils doivent être résistants, sains, secs, propres, dépoussiérés, plans et exempts de produits gras.

APPLICATION DE LA COLLE :

Appliquer en double encollage pour une meilleure adhérence, au rouleau laine poils demis-longs la colle à raison de 100 à 150g/m² environ selon l'absorption du support.

Veillez à l'homogénéité et à la continuité du film déposé.

Température d'emploi : +10 à +25°C.

Ininflammable à l'emploi.

TEMPS OUVERT :

De 30 mm à 1 heure selon les conditions ambiantes rencontrées.

Poissant permanent (hors poussière)

MAROUFLAGE :

Soigneux sur toute la surface.

TEMPS DE SECHAGE :

Adhérence optimale après 72h.

NETTOYAGE :

Nettoyage des tâches fraîches et des outils au white spirit.

CONSERVATION :

1 an maximum en emballage d'origine non ouvert ; conserver entre +10 à +25°C.

Craint le gel.



Fabrication

19.00 Litres