




Primaire bois incolore

Origine végétale

Gamme Bois



C.O.V

Conforme à la directive 2004/42/CE

Catégorie A/i : 140 g/L

Ce produit contient maximum < 40 g/L



Fabrication Française

Définition	Primaire incolore pour bois neufs en phase aqueuse pour l'extérieur et l'intérieur.
Composition	Résine acrylique, eau.
Avantages	<p>Fabriqué pour répondre à une demande spécifique, le Primaire bois incolore BIO-ROX® contribue à une qualité plus saine de l'air et à une diminution des risques sanitaires dans le plus strict respect des normes environnementales. Il est en adéquation totale avec les démarches de développement durable et d'éco construction.</p> <p>Fabriqué en France, dans le plus grand respect des utilisateurs, des animaux et de l'environnement, il participe ainsi à une meilleure gestion éco responsable des ressources et des énergies.</p>
Caractéristiques techniques	Incolore - velouté - Microporeux - Prêt à l'emploi – Extérieur/Intérieur – Régularise l'humidité – Renforce l'adhérence – Bloque et protège le bois avant application de la finition - Rendement d'environ 8 à 12 m ² / L - Sec au toucher en 1h / recouvrable en 6h / séchage définitif en 48/72h - Densité : 1L = 1,02 kg - Nettoyage des outils à l'eau claire.
Caractéristiques écologiques	Sans odeur - Sans solvants - Sans co solvants – Sans essence d'agrumes.
Conseils d'application	<ul style="list-style-type: none">• Poncer et dégraisser les supports si nécessaire.• Bien remuer avant emploi.• Application à la brosse nylon ou au rouleau microfibrés 5 à 10 mm (diluer entre 3 et 5 % d'eau), à l'Airless (diluer entre 4 et 5 % d'eau).• Le matériel d'application doit toujours être propre et sec.• Ne pas dépasser 150 microns par couche.• Appliquer entre 5°C et 30°C (température de la peinture, de l'air ambiant et du support).• Toujours appliquer par temps sec : hygrométrie < 65 %.
Destination	<ul style="list-style-type: none">• En extérieur et intérieur sur bois.• Sur supports neufs, dépolir légèrement, dépolir et dégraisser avant application.• Sur supports déjà traités, lessiver si nécessaire, rincer soigneusement et poncer avant application.
Précautions d'usage	<ul style="list-style-type: none">• Craint le gel.• Pour plus d'informations, se référer à la fiche de données de sécurité.

Conditionnements 0,750L - 2,5 L - 10L.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PRODIROX-FRANCE SARL au capital de 45.000 € - R.C.S Toulouse 399 787 274 – SIRET 399 787 274 00014

N° TVA : FR 96 399 787 274 – APE 467 - B.P n°1 – 31600 LHERM – Banque Courtois 31600 MURET

Tél.: 00 33 (0) 561 561 666 – e-mail : prodirox@prodirox.com – Site Internet : www.prodirox.com